

# **Acryl Lack**

### **Einfache Anwendung – sicheres Ergebnis**

Für den Innen- und Außenbereich







## **Produktinformation**

**Dichte** 

**Bindemittelart** 

Anwendungsbereich	tive und schützend vorragend geeignd Metall, anstrichged Untergründen, Wa novierungsanstrich Hornbach Acryl La trockneter Anstrick	de Lackierunger et für Beschichtu eignete Kunstste armwasserheizke he auf allen trag ack ist mit dem Eh sind nach DIN ift. Damit ist Hor	erbasierender Acryllad n im Innen- und Auße ungen auf grundierten offe (z.B. Hart-PVC), i örper (nur Bunttöne) s fähigen Altanstrichen Blauen Engel ausgeze EN 71.3 auf Schweiß inbach Acryl Lack aud ignet.	nbereich. Her- n Holz und mineralischen sowie für Re- eichnet. Ge- 8- und Spei-
Eigenschaften	<ul><li>Deckstark</li><li>Schnelle T</li><li>Haftstark</li><li>Strapazieri</li><li>Hoch witte</li></ul>	rocknung fähig, stoß- und rungsbeständig	schlagfest I Türen geeignet	
Farbton	Goldgelb Rapsgelb Enzianblau Moosgrün Silbergrau Lichtgrau Nussbraun Cremeweiß Reinweiß	(RAL 1004) (RAL 1021) (RAL 5010) (RAL 6005) (RAL 7001) (RAL 7035) (RAL 8011) (RAL 9001) (RAL 9010)	Hellelfenbein Feuerrot Lichtblau Grasgrün Blaugrau Lehmbraun Schokoladenbraun Tiefschwarz	(RAL 1015) (RAL 3000) (RAL 5012) (RAL 6010) (RAL 7031) (RAL 8003) (RAL 8017) (RAL 9005)
Glanzgrad	Seidenmatt			

Acryl Lack, seidenmatt Seite 1 von 4

Ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Acrylat-Dispersion



Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Acrylatdispersion, Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl-/ Benzyl- und Chlor-Isothiazolinon)
Produkt-Code	M-LW01
Gebindegrößen	125ml, 375ml, 750ml, 2,0l

### Verarbeitung

#### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Den Untergrund je nach Erfordernis wie folgt vorbehandeln:

#### Holz

Abgewittertes und vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz sowie lose Holzteile restlos entfernen. Tropische und harzreiche Hölzer mit Nitro- Universalverdünner gründlich reinigen und gut ablüften lassen. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf gemäß BFS-Merkblatt bei maßhaltigen Bauteilen ca.  $13 \pm 2\%$ , bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen ca. 18% nicht überschreiten. Weiterhin ist der konstruktive Holzschutz im Außenbereich zu berücksichtigen. Anstrichschäden können bei einem mangelhaften konstruktiven Holzschutz deshalb nicht ausgeschlossen werden. Holzkanten sollten geeignete Rundungen aufweisen. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 18.

#### **Eisen und Stahl**

Rost, Walzhaut, Zunder und Schweißrückstände soweit mechanisch entfernen bis eine metallisch glänzende Fläche zu erkennen ist. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein. Siehe BFS-Merkblatt Nr.20.

#### **Zink**

Zinkflächen sorgfältig mit einem Schleifvlies und einem Gemisch aus 10I Wasser, 1I Salmiakgeist (9%ig) und etwas Spülmittel nass schleifen bis ein Schaum entsteht. Danach die Flächen gründlich mit reichlich Wasser abwaschen. Alternativ kann ein Zinkreiniger eingesetzt werden. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein. Siehe BFS-Merkblatt Nr.5

#### **Aluminium**

Oberfläche mit Nitro-Universalverdünnung reinigen, die Flächen mit einem Nylonvlies schleifen, abschließend wieder mit Nitro-Universalverdünnung die Oberfläche solange reinigen bis keine grauen Rückstände mehr im Lappen sind. Siehe BFS-Merkblatt Nr.6.

#### Anstrichgeeignete Kunststoffe

Oberfläche sorgfältig mit einem Schleifvlies und einem Gemisch aus 10l Wasser, 1l Salmiakgeist (9%ig) und etwas Spülmittel nass schleifen bis ein Schaum entsteht. Danach die Flächen gründlich mit reichlich Wasser abwaschen. Alternativ kann ein Kunststoffreiniger eingesetzt werden. Herstellerhinweise beachten. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 22.

Acryl Lack, seidenmatt



	1			
Altanstriche	Lose, blätternde und haftende Altanstriche Verträglichkeit mit de Anstrichtest durchfüh	e leicht anschleifer em Neuanstrich pro	n. Auf Überstr üfen. Ggf. Kle	eichbarkeit bzw. bebandtest und
Grundanstrich	In den meisten Fällen ist Hornbach Acryl Lack ohne Grundierung einsetzbar. Bei folgenden Untergründen empfehlen wir einen Grundanstrich mit einer speziellen Grundierung:			
Holz	Im Innenbereich: Vor der Beschichtung mit hellen Farbtönen Hornbach Isolier- Sperrgrund vorstreichen, um ein Durchschlagen von wasserlöslichen verfärbenden Holzinhaltsstoffen zu vermeiden.			
	Im Außenbereich: Durch Bläuepilz gefä grundierung vorbeha nen zusätzlich Hornb Durchschlagen von v zu vermeiden.	ndeln. Vor der Be ach Isolier-Sperrg	schichtung m Jrund vorstrei	it hellen Farbtö- chen, um ein
Eisen, Stahl	Blanke Eisen und Stahluntergründe mit Hornbach Rostschutz- Grundierung grundieren.			
Zink, Aluminium und andere NE-Metalle	Zur Verbesserung der Haftung mit Hornbach Spezial Haftgrundierung grundieren.			
Anstrichgeeignete Kunst- stoffe	Zur Verbesserung der Haftung mit Hornbach Spezial Haftgrundierung grundieren.			
Schlussanstrich	Vor Gebrauch gut aufrühren und 1-2 Deckanstriche unverdünnt auftragen. Hornbach Acryl Lack kann gestrichen oder gerollt werden. Zum Spritzen mit Wasser auf Spritzviskosität einstellen.		jerollt werden.	
		Düsengröße	Druck	Viskosität (4mm DIN- Durchlaufbecher)
	Niederdruckspritzen Hochdruckspritzen Airless-Spritzen	1,5 - 1,8 mm 1,5 - 1,8 mm 0,011 - 0,013 Zoll	ca. 3 bar ca. 160 bar	ca. 45-50 Sek. ca. 45-50 Sek. unverdünnt
	Intensive Buntfarbtör lich mit Hornbach Ac			
Werkzeugempfehlung	Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einem Hornbach Acryl Flachpinsel oder auf größeren Flächen mit einem Hornbach Flock-Acryl-Roller auftragen.			
Verdünnung	Hornbach Acryl Lack ist verarbeitungsfähig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.			
Abtönen	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.			
Verarbeitungstemperatur	Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.			

Acryl Lack, seidenmatt Seite 3 von 4



Trockenzeit	Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte Oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde Überstreichbar nach ca. 12 Stunden Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Verbrauch	Ca. 85 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.
Reinigen der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Hinweise

Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Schleifstaub nicht einatmen. Geeigneten Atemschutz tragen, falls erforderlich. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 00800/ 63 33 37 82. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Lagerung	Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.

Meffert AG

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397 Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329 E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Technische Information K Stand 04/2010