

**baufan® Penetriermittel ist ein chromat- und bleifreier Grundanstrich für Eisen und Stahl. Stabilisiert fest haftenden Restrost.**

- ▲ hohe Eindringtiefe, oxydgelb, streichfertig
- ▲ isolierende Wirkung, matt, vermeidet Bildung von Korrosionselementen

### Anwendungsbereich:

Zur Grundierung von Eisen- und Stahlflächen, bei denen eine gründliche Entrostung nicht möglich ist.

### Bindemittelbasis:

Alkydharz-Leinöl-Kombination

### Pigmentbasis:

Eisenoxid und spezielle bleifreie Rostschutzpigmente

### Untergrundvorbehandlung:

Eisen oder Stahl muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lockerer Restrost, Walzhaut und loser Altanstrich sind völlig zu entfernen.

### Verarbeitung:

Zu verarbeiten im Streichverfahren. Anstrichstoff gut in den Untergrund einarbeiten. Eventuelle Verdünnung sowie Reinigung der Werkzeuge mit Terpentinersatz.

### Wichtige Hinweise:

GefStoffV: Entzündlich! Flammpunkt: ca. 35°C  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Berührung mit den Augen oder der Haut vermeiden. Bei Spritzanwendung Spritznebel nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen lagern und verwenden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Nicht in Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

### Trockenzeit:

Bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit:  
- staubtrocken nach ca. 12 Stunden  
- überstreichbar nach ca. 2 Tagen  
- klebfrei nach ca. 30 Tagen

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

### Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft



### Verbrauch:

ca. 160 - 200 ml/m<sup>2</sup> bei 100 m<sup>2</sup> Schichtdicke (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

### Arbeitsschutz:

Produkt-Code M-GP03

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:  
(Kat.: A/i, Wb) = 500 g/l (2010 & 2011)  
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 500 g/l

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

### Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Farb- und Lackabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

### Verpackungsgröße:

6	x	375 ml	Blech-Dose
6	x	750 ml	Blech-Dose