

baufan® Zell-Makulatur ist ein pulverförmiges Gemisch auf Basis von Kreide und Cellulose-Derivaten.

- ▲ weiß-beige, leichte Verarbeitung, zur Untergrundvorbehandlung vor dem Tapezieren
- ▲ leicht schleifbar, streich- und spachtelbar, für optimale Tapezierergebnisse

Anwendungsbereich:

Als streich- und spachtelbarer Tapetenuntergrund für rauhen und porigen Putz.

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan® Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Verarbeitung:

1. Inhalt der Packung unter kräftigem Rühren in die entsprechende Menge handwarmes Wasser einrühren.
Mischungsverhältnis:
1 Teil baufan® Zell-Makulatur + 6 Teile Wasser
2. Nach der Quellzeit ist die Streichfähigkeit durch weitere Zugabe einzustellen.
3. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel oder Flächenstreicher erfolgen. Soll baufan® Zell-Makulatur z.B. zum Ausgleich von grobem Putz gespachtelt werden, Wassermenge entsprechend reduzieren. (500 g Pulver auf 2,0 – 2,5 l Wasser)
4. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Da baufan® Zell-Makulatur kein Konservierungsmittel enthält, muss das angerührte Produkt innerhalb von 2 Tagen verarbeitet werden.

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

Verbrauch:

ab 30 g/m²



Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Quelldauer:

ca. 2 Stunden

Arbeitsschutz:

Produkt-Code M-DF01

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080410 (Klebstoff- und Dichtmas- senabfälle). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfall- schlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruch- abfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsgröße:

10 x 1,0 kg Papierbeutel