

TECHNISCHES MERKBLATT

AkKit[®] 300

Abdichtungsset

- komplettes Abdichtungsset
- lösungsmittelfrei
- sehr emissionsarm – EC 1 Plus
- gebrauchsfertige Produkte mit einfacher Verarbeitung
- abgestimmte Systemprodukte für den Innenbereich
- speziell für Bad und Duschkabinen



PRODUKTBESCHREIBUNG

Abdichtungsset mit folgenden aufeinander abgestimmten Systemprodukten:

AKKIT 102 TIEFENGRUND (1 l): Sehr emissionsarme, lösungsmittelfreie, eingefärbte, hochwertige Kunstharzdispersion mit sehr gutem Eindringvermögen.

AKKIT 301 FLÜSSIGABDICHTUNG (4 kg): Sehr emissionsarme, lösungsmittelfreie, schnell trocknende, wasserundurchlässige, einkomponentige, gebrauchsfertige, dauerelastische, naht- und fugenlose Verbundabdichtung. Pigment zur Herstellung der Kontrastfarbe für den zweiten Auftrag inkludiert.

AKKIT 302 DICHTUNGSBAND (5 m): Selbstklebendes Dichtband mit Polypropylenvliesoberseite beschichtet mit hochelastischen Butylkautschuk, welcher mit geteilten überlappenden Silikonpapier abgedeckt ist.

AKKIT 303 DICHTMANSCHETTE (2 Stk.): Selbstklebende Dichtmanschette mit Polypropylenvliesoberseite beschichtet mit hochelastischen Butylkautschuk, welcher mit geteilten überlappenden Silikonpapier abgedeckt ist.

UNIVERSALROLLER zum Auftragen des AKKIT 102 Tiefengrund bzw. der AKKIT 301 Flüssigabdichtung.

Das AKKIT 310 Abdichtungsset dient zur Ausführung einer fugenlosen Abdichtung im Innenbereich gegen drucklos ablaufendes Wasser direkt unter dem keramischen Belag auf Wand- und Bodenflächen in Brausen, Duschkabinen, Badezimmern. Entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W3 und gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I, W1-I, W2-I (Wand) sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.

Lieferform:

Gebinde	Palette
1 SET / KE	25 Stk.

LAGERUNG

Trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate.

VERARBEITUNG

Verarbeiten:

Den AKKIT 102 Tiefengrund unverdünnt auf den Untergrund auftragen und Pfützenbildung vermeiden. Die AKKIT 301 Flüssigabdichtung direkt aus dem Gebinde heraus in zwei voneinander unabhängigen Arbeitsgängen, fehlstellenfrei in gleichmäßiger Schichtdicke vollflächig aufbringen. Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen muss die Beschichtung entsprechend abgetrocknet sein. Um die Kontrastfarbe herzustellen ist das Pigment (gelb) mit einem langsam laufenden Rührwerk in die Masse homogen einzumischen. In den Wand- und Bodenanschlussbereichen ist das Akkit 302 Dichtungsband einzulegen. Im Bereich von Rohrauslässen und Wasserabläufen empfiehlt sich das Einarbeiten der Akkit 303 Dichtmanschetten. Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

UNTERGRUND

Geeignete Untergründe:

- Beton
- Zementestrich
- Anhydritestrich
- Gipsputz
- Kalkzementputz
- Mauerwerk
- Gipskartonplatte, Gipsbauplatte
- Porenbeton

Nicht geeignet bei Druckwasserbelastung und im Außenbereich.

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den „Allgemein anerkannten Regeln des Fachs“ entsprechen.

Geeignete Untergrundvorbehandlung:

Untergrund reinigen, absaugen, schleifen oder kehren und auf Verlegereife prüfen.

PRÜFZEUGNISSE

Geprüft nach:



EC 1 Plus

Emissionsarme Produkte werden mit dem Emicode-Siegel ausgezeichnet.

Das Emicode-Siegel EC 1 erfüllt höchste Gesundheits- und Umweltansprüche. Das Siegel EC1 Plus ist die Premiumklasse und setzt noch einmal deutlich strengere Grenzwerte.



EN 14891

Flüssig zu verarbeitende wasserundurchlässige Produkte im Verbund mit keramischen Fliesen und Plattenbelägen – Anforderungen, Prüfverfahren, Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, Klassifizierung und Kennzeichnung

SICHERHEITSHINWEISE

Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck – auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten – zu prüfen. Die fachmännische Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Werkstoffe liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informationschrift ihre Gültigkeit.

FICHE TECHNIQUE

AkKit[®] 300

Kit d'étanchéité

- kit d'étanchéité complet
- sans solvant
- très faible niveau d'émissions - EC 1 Plus
- produits prêts à l'emploi et faciles à appliquer
- composants système associés pour l'intérieur
- spécialement pour salles de bain et cabines de douche



DESCRIPTION DU PRODUIT

Kit d'étanchéité avec les produits système associés suivants :

COUCHE DE FOND AKKIT 102 (1 l) : dispersion teinte à base de résine synthétique de haute qualité à faible niveau d'émissions, sans solvants, avec une excellente capacité de pénétration.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE AKKIT 301 (4 kg) : joint d'étanchéité liquide monocomposant prêt à l'emploi, à très faible niveau d'émissions, sans solvants, à séchage rapide, imperméable à l'eau, à élasticité durable, sans cordons ni joints. Pigment pour créer la couleur contrastante lors de la seconde application inclus.

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ AKKIT 302 (5 m) : ruban d'étanchéité autocollant avec partie supérieure en polypropylène non-tissé enduit de caoutchouc butyle à haute élasticité, qui est recouvert de papier silicone fendu en superposition.

MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ AKKIT 303 (2 pièces) : manchon d'étanchéité autocollant avec partie supérieure en polypropylène non-tissé enduit de caoutchouc butyle à haute élasticité, qui est recouvert de papier silicone fendu en superposition.

ROULEAU UNIVERSEL pour l'application de la couche de fond AKKIT 102 ou le joint liquide AKKIT 301.

Le kit d'étanchéité AKKIT 310 s'utilise en intérieur pour créer un joint d'étanchéité homogène contre l'eau sans pression directement sous le revêtement en céramique sur les surfaces des murs et du sol dans les douches, les cabines de douche et les salles de bains. Conformément aux normes EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W3 et à la norme DIN 18534 pour les classes de résistance à l'eau W0-I, W1-I, W2-I (mur) et selon les principes de vérification pour l'octroi d'un certificat de vérification générale de chantier.

Conditionnement :

Bidon	Palette
1 SET / seau	25 pcs.

STOCKAGE

au sec sur caillebotis en bois, se conserve non ouvert dans son emballage d'origine pendant 12 mois environ.

APPLICATION

Application :

appliquer la couche de fond AKKIT 102 non diluée sur le support en évitant la formation de flaques. Appliquer le joint liquide AKKIT 301 directement depuis le bidon en deux passes indépendantes, sans omission, avec une épaisseur de couche uniforme sur toute la surface. Le revêtement doit avoir suffisamment séché entre les deux passes. Afin de produire la couleur contrastante, le pigment (jaune) doit être mélangé de manière homogène dans la masse avec un agitateur lent. Le ruban d'étanchéité Akkit 302 doit être inséré dans les raccords entre le mur et le sol. Pour les zones des sorties de tuyaux et d'évacuation d'eau, il est conseillé d'utiliser les manchons d'étanchéité Akkit 303.

Nettoyer les outils à l'eau après usage.

SUPPORT

Supports adaptés :

- béton
- chape de ciment
- chape en anhydrite
- enduit de plâtre
- enduit de ciment
- calcaire maçonnerie
- placoplâtre, plaques en plâtre
- béton cellulaire

Ne convient pas en cas de sollicitations d'eau sous pression ni à l'extérieur.

Le support doit être sec, exempt de gel, solide, stable, indéformable, exempt de poussière, de saleté, d'huile, de graisse, d'agents de démolition et de particules. Il doit être conforme aux directives et normes techniques nationales et européennes en vigueur ainsi qu'aux « règles généralement admises dans le domaine ».

Traitement préalable du support adapté :

un traitement préalable du support avec un apprêt correspondant est nécessaire. Contrôler que le support est prêt pour la pose.

CERTIFICATS DE CONTRÔLE

Testé selon (norme, classification...)



EC 1 Plus

Les produits à faibles émissions portent le label Emicode.

Le label Emicode EC 1 répond aux exigences les plus élevées en matière de santé et d'environnement. Le label EC1 Plus est la classe supérieure et fixe des limites encore plus strictes.



EN 14891

Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage céramique et dalles – Spécifications méthodes d'essai, évaluation de la conformité, classification et désignation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ces informations techniques se fondent sur l'état actuel de la technique. Les indications figurant dans ces informations techniques ne dispensent pas l'acheteur/utilisateur de son obligation de vérifier sous sa propre responsabilité, si les matériaux conviennent à l'usage prévu – également en ce qui concerne les conditions sur place. L'application, l'utilisation et le traitement professionnels des matériaux sont sous la seule responsabilité de l'acheteur/utilisateur. Ce document d'information technique perd sa validité avec la publication d'une nouvelle version.

SCHEDA DATI TECNICI

AkKit[®] 300

Set di sigillatura

- set di sigillatura completo
- senza solventi
- emissioni molto ridotte – EC 1 Plus
- prodotti pronti per l'uso e facili da lavorare
- sistema di prodotti coordinati per interni
- specifico per bagni e cabine doccia



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Set di sigillatura costituito dai seguenti prodotti di sistema compatibili:

FONDO IMPREGNANTE AKKIT 102 (1 l): dispersione di resine sintetiche di qualità, priva di solventi, colorata, a bassissima emissione, con ottime capacità di penetrazione.

SIGILLANTE LIQUIDO AKKIT 301 (4 kg): sigillante composito a bassissima emissione, privo di solventi, ad asciugatura rapida, impermeabile, monocomponente, pronto per l'uso, a elasticità permanente, privo di giunti e fughe. Contiene un pigmento per la realizzazione del colore a contrasto per la seconda mano.

NASTRO DI TENUTA AKKIT 302 (5 m): nastro di tenuta autoadesivo con lato superiore in TNT di polipropilene rivestito di gomma butilica altamente elastica coperta da carta siliconata divisa e sovrapposta.

GUARNIZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AKKIT 303 (2 pz.): guarnizione di impermeabilizzazione autoadesiva con lato superiore in TNT di polipropilene rivestito di gomma butilica altamente elastica coperta da carta siliconata divisa e sovrapposta.

RULLO UNIVERSALE per l'applicazione del fondo impregnante AKKIT 102 o del sigillante liquido AKKIT 301.

Il set di sigillatura AKKIT 310 si usa in ambienti interni per eseguire una sigillatura priva di fughe rispetto ad acqua corrente non pressurizzata, direttamente sotto il rivestimento ceramico in docce, cabine doccia e bagni. Conforme alla norma EN 14891, alla norma austriaca ÖNORM B 3407 W1-W3, alla norma DIN 18534 per la classe di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I (parete), nonché ai principi di prova per il rilascio di un certificato di collaudo edilizio.

Fornitura:

Confezione	Pallet
1 SET / KE	25 pz.

CONSERVAZIONE

circa 12 mesi, in ambiente asciutto su griglia di legno nella confezione originale intatta.

LAVORAZIONE

Lavorazione:

applicare il fondo impregnante AKKIT 102 non diluito sul sottofondo evitando la formazione di pozze. Applicare il sigillante liquido AKKIT 301 sull'intera superficie direttamente dalla confezione in due passate indipendenti tra loro, senza difetti e con uno spessore uniforme dello strato. Tra una passata e la successiva, lo strato deve essere asciutto. Per realizzare il colore a contrasto, amalgamare il pigmento (giallo) con un agitatore a bassa velocità fino a ottenere una massa omogenea. Nei collegamenti delle pareti e dei pavimenti inserire il nastro di tenuta Akkit 302. Nella zona degli scarichi dei tubi e degli scarichi dell'acqua si raccomanda di inserire le guarnizioni di impermeabilizzazione Akkit 303.

Dopo l'uso, lavare l'attrezzo con acqua.

SOTTOFONDO

Sottofondi idonei:

- calcestruzzo
- massetto di cemento
- massetto di anidrite
- intonaco in gesso
- cemento di calce
- muratura
- piastra di cartongesso, pannello di cartongesso
- calcestruzzo poroso

Non adatto in presenza di sollecitazioni da acqua in pressione e in esterni.

Il sottofondo deve essere asciutto, protetto dal gelo, resistente, portante, stabile e privo di polvere, sporcizia, olio, grasso, distaccanti e parti staccate e deve essere conforme alle direttive e alle norme tecniche nazionali ed europee vigenti nonché alle "regole generalmente riconosciute della tecnica".

Pretrattamento del sottofondo adatto:

è necessario pretrattare adeguatamente il sottofondo mediante applicazione del fondo. Verificare che il sottofondo sia pronto alla posa.

CERTIFICATI DI PROVA

Testato secondo (norma, classificazione...)



EC 1 Plus

Il prodotti a bassa emissione vengono contrassegnati con il sigillo Emicode.

Il sigillo Emicode EC 1 soddisfa i più elevati requisiti sanitari e ambientali. Il sigillo EC1 Plus è la classe premium e stabilisce limiti ancora più severi.



EN 14891

Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi in combinazione con piastrelle in ceramica e pavimenti in lastre – Requisiti, metodi di prova, valutazione e verifica della stabilità delle prestazioni, classificazione e designazione

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Queste informazioni tecniche si basano sullo stato dell'arte. I dati contenuti nelle presenti informazioni tecniche non esonerano l'acquirente/utente dall'obbligo di verificare l'idoneità dei materiali per lo scopo previsto – anche per quanto riguarda le condizioni in loco – sotto la propria responsabilità. L'applicazione, l'uso e la lavorazione professionale dei materiali sono di esclusiva responsabilità dell'acquirente/utente. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo opuscolo tecnico informativo perde validità.

TECHNISCHE FICHE

AkKit[®] 300

Afdichtingsset

- volledige afdichtingsset
- vrij van oplosmiddelen
- zeer emissiearm – EC 1 Plus
- gebruiksklare producten met eenvoudige verwerking
- afgestemde systeemproducten voor binnenshuis
- speciaal voor bad en douchecabines



PRODUCTBESCHRIJVING

Afdichtingsset met de volgende op elkaar afgestemde systeemproducten:

AKKIT 102-DIEPGROND (1 l): emissiearme, oplossingsmiddelvrije, gekleurde, hoogwaardige kunstharsdispersie met zeer goed indringingsvermogen.

AKKIT 301 VLOEISTOFAFDICHTING (4 kg): zeer emissiearme, oplossingsmiddelvrije, snel drogende, waterdichte, uit één component samengestelde, gebruiksklare, duurzaam elastische, naad- en voegloze vloeistofafdichting. Inclusief pigment voor het maken van contrastkleur voor de tweede laag.

AKKIT 302 AFDICHTBAND (5 m): zelfklevende afdichtband met polypropyleenvliesoppervlak, met een laag van zeer elastisch butylrubber die is afgedekt met gedeeltelijk overlappend siliconenpapier.

AKKIT 303 AFDICHTMANCHET (2 st.): zelfklevend afdichtmanchet met polypropyleenvliesoppervlak, met een laag van zeer elastisch butylrubber die is afgedekt met gedeeltelijk overlappend siliconenpapier.

UNIVERSELE ROLLER voor het opbrengen van de AKKIT 102-diepgrond en de AKKIT 301-vloeistofafdichting.

De AKKIT 310-afdichtingsset dient voor het realiseren van voegloze afdichtingen binnenshuis tegen drukloos aflopend water direct onder de keramische toplaag in stortbaden, douchecabines en badkamers. Conform met EN 14891, de ÖNORM B 3407 W1-W3 en in overeenstemming met DIN 18534 voor de waterinwerkingsklasse W0-I, W1-I, W2-I (wanden) alsook in overeenstemming met de testprincipes voor het verlenen van algemene bouw-testcertificaten.

Verpakking:

Reservoir	Pallet
1 SET / KE	25 stk.

BEWAARING

droog op houten rooster, in ongeopende originele verpakking ong. 12 maanden.

VERWERKING

Verwerken:

breng de AKKIT 102-diepgrond met een geschikt gereedschap onverdunt aan op de ondergrond; voorkom de vorming van plassen. Breng de AKKIT 301-vloeistofafdichting direct uit de verpakking aan in twee onafhankelijke fasen. Zorg ervoor dat de lagen even dik zijn en laat geen plekken open. Tussen de verschillende fasen moet de laag voldoende kunnen drogen. Om de contrastkleur te maken, mengt u het pigment (geel) met een langzaam lopende roerder homogeen in de massa. Leg in wand- en vloeraansluitingen Akkit 302-afdichtband in. Bij buisuitlaten en waterafvoeren kunt u het beste Akkit 303-afdichtmanchetten verwerken.

Reinig het gereedschap na gebruik met water.

ONDERGROND

Geschikte ondergrond:

- beton
- cementmortel
- anhydrietmortel
- gipspleister
- kalkcementpleister
- metselwerk
- gipskartonplaat, gipsplaat
- cellenbeton

Niet geschikt bij belasting door water onder druk en bij gebruikstoepassingen buiten.

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig, vormstabiel zijn en vrij van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen en andere losse delen en moet beantwoorden aan de algemeen geldende technische nationale en Europese richtlijnen, normen en "Algemene regels voor goed vakmanschap".

Geschikte voorbehandeling ondergrond:

een geschikte voorbehandeling van de ondergrond door het aanbrengen van een grondlaag is noodzakelijk. De ondergrond dient klaar te zijn om verder belegd te worden.

TESTS

Getest volgens (norm, classificatie, ...)



EC 1 Plus

Emissiearme producten worden voorzien van het Emicode-keurmerk.

Het Emicode-keurmerk EC1 voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van gezondheid en milieu. Het keurmerk EC1 Plus is de premiumklasse en stelt nog strengere grenswaarden.



EN 14891

Vloeibaar te verwerken waterdichte producten in combinatie met keramische tegels en platen – eisen, testmethoden, beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid, classificatie en etikettering

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Deze technische informatie is opgesteld op basis van de stand van de techniek. Deze technische informatie ontslaat de koper/gebruiker niet van diens verplichting om de materialen op eigen verantwoordelijkheid te controleren op de geschiktheid voor het beoogde doel – ook met betrekking tot de omstandigheden ter plaatse. De vakkundige toepassing, het vakkundige gebruik en de vakkundige verwerking van de materialen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker. Met de publicatie van een nieuwe uitgave verliest deze technische informatie zijn geldigheid.

FIŞĂ CU DATE TEHNICE

AkKit[®] 300

Set de etanşare

- set de etanşare complet
- fără solvent
- emisii foarte reduse – EC 1 Plus
- produse gata de aplicare cu o punere în operă simplă
- produse de sistem corelate unele cu altele pentru spaţiul interior
- special pentru duşuri şi cabine de duş



DESCRIEREA PRODUSULUI

Set de etanşare cu următoarele produse de sistem corelate între ele:

:AKKIT 102 GRUND DE ADÂNCIME (1 l): cu foarte puține emisii, fără solvenți, având colorație proprie, dispersie de răsină sintetică performantă cu o foarte bună capacitate de pătrundere.

AKKIT 301 ETANŞARE FLUIDĂ (4 kg): etanşare fluidă cu foarte puține emisii, fără solvenți, cu uscare rapidă, impermeabilă, o singură componentă, gata de folosit, cu elasticitate de durată, fără îmbinări și rosturi. Pigment inclus pentru realizarea culorii de contrast pentru a doua aplicare.

AKKIT 302 BANDĂ DEETANŞARE (5 m): bandă de etanşare autoadezivă cu partea superioară din fibre polipropilenice acoperită cu strat de cauciuc butil de înaltă elasticitate, care la rândul său este acoperit cu hârtie siliconică divizată suprapusă.

AKKIT 303 MANŞON DE ETANŞARE (2 buc.): manșetă de etanşare autoadezivă cu partea superioară din fibre polipropilenice acoperită cu strat de cauciuc butil de înaltă elasticitate, care la rândul său este acoperit cu hârtie siliconică divizată suprapusă.

ROLĂ UNIVERSALĂ pentru aplicare Akkit 102 Grund de adâncime respectiv Akkit 301 Etanşare fluidă.

Setul de etanşare AKKIT 310 serveşte realizării unei impermeabilizări uniforme, fără rosturi, în zone de interior contra apei care se scurge fără fi sub presiune, direct sub îmbrăcămîntea ceramică, pe suprafeţe de perete şi pardoseli, la duşuri, cabine de duş şi camere de baie. Corespunde cerinţelor EN 14891 şi ÖNORM B 3407 W1-W3, conformă cu DIN 18534 pentru clasa de expunere la umiditate W0-I, W1-I, W2-I (perete) precum şi în conformitate cu principiile de încercare pentru eliberarea unui certificat de inspecţie generală a construcţiilor.

Forma de livrare:

Ambalaj	Palet
1 SET / KE	25 BUC.

DEPOZITARE

Uscat pe grătar din lemn în ambalajul original nedesfăcut cca. 12 luni.

PRELUCRARE

Prelucrare:

Aplicați grundul de adâncime AKKIT 102 nediluat pe suportul de aplicare și evitați formarea băltoacelor. Aplicați AKKIT 301 Etanșare fluidă direct din ambalaj, în două etape de trecere independente una de cealaltă, pe toată suprafața, fără locuri cu defecte, într-un strat de grosime uniformă. Între etapele de lucru singulare trebuie ca stratul aplicat să fie uscat în mod corespunzător. Pentru a realiza culoare de contrast trebuie amestecat pigmentul (galben) în masă cu un malaxor cu funcționare lentă. În zona de racordare a pereților și a pardoselii trebuie aplicat Akkit 302 bandă de etanșare. În zona evacuărilor țevilor și a surgerilor de apă se recomandă lucrul cu manșoanele de etanșare Akkit 303.

După utilizare spălați uneltele cu apă.

SUPORTUL DE APLICARE

Suporturi de aplicare adecvate:

- beton
- șapă de ciment
- șapă anhidrit
- glet de ipsos
- tencuială de var cu ciment
- zidărie plăci de gipscarton
- plăci construcție din ipsos
- BCA

Nu este adecvată pentru sarcină de apă sub presiune și pentru mediul exterior.

Baza de aplicare trebuie să fie uscată, fără posibilitatea de înghețare, rigidă, portantă, nedeformabilă și liberă de praf, murdării, ulei, grăsimi, agenți de separare și piese libere și să corespundă directivelor, normelor în vigoare naționale și europene precum și „Regulilor general recunoscute ale domeniului”.

Tratare prealabilă adecvată a suportului:

Este necesară o tratare prealabilă corespunzătoare a suportului de aplicare prin grănduire. Verificați dacă suportul este gata de aplicare.

CERTIFICATE DE TESTARE

Testat conform (standard, clasificare ...)



EC 1 Plus

Produsele cu nivel redus de emisii dețin sigiliul Emicode.

Sigiliul Emicode EC 1 îndeplinește cele mai înalte standarde cu privire la sănătate și mediu. Sigiliul Emicode EC 1 Plus reprezintă clasa premium și stabilește valori limită considerabil mai stricte.



EN 14891

Produse pentru prelucrare lichidă, impermeabile împreună cu plăci ceramice și placaje – cerințe, metodă de testare, evaluare și verificare a constanței performanței, clasificare și marcare

INDICAȚII DE SECURITATE

Aceste informații tehnice au fost concepute în baza stadiului tehnologic actual. Indicațiile din aceste informații tehnice nu îl exonerează pe cumpărător/utilizator de obligația sa de a verifica pe propria răspundere materialele în scopul utilizării prevăzute – și în ceea ce privește condițiile de la fața locului. Aplicarea profesională, utilizarea și prelucrarea materialelor se află exclusiv în responsabilitatea cumpărătorului/utilizatorului. Odată cu publicarea unei noi ediții, acest prospect tehnic își pierde valabilitatea.

TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA

AkKit[®] 300

Zestaw uszczelniający

- kompletny zestaw uszczelniający
- nie zawiera rozpuszczalników
- bardzo niskoemisyjny – EC 1 Plus
- gotowe do użytku produkty o łatwej obróbce
- dopasowane do siebie produkty systemowe do wnętrz
- specjalnie do łazienek i kabin prysznicowych



OPIS PRODUKTU

Zestaw uszczelniający z następującymi dopasowanymi do siebie produktami systemowymi:

AKKIT 102 GRUNT PENETRUJĄCY DO CHŁONNYCH PODŁOŻY (1 l) niezawierająca rozpuszczalników, barwiona emulsja żywic sztucznych wysokiej jakości, o doskonałych właściwościach penetracyjnych.

AKKIT 301 HYDROIZOLACJA W PŁYNIE (4 kg): bezrozpuszczalnikowe, niskoemisyjne, szybkoschnące, wodoszczelne, jednoskładnikowe, gotowe do użycia, trwale elastyczne uszczelnienie w płynie bez fug i spoin. Pigment do wykonania koloru kontrastowego na drugą warstwę w zestawie.

AKKIT 302 TAŚMA USZCZELNIAJĄCA (5 m): samoprzylepna taśma uszczelniająca z warstwą zewnętrzną z włókniny polipropylenowej, powlekana kauczukiem butylowym o wysokiej elastyczności, który pokryty jest warstwą dzielonego, zachodzącego na siebie papieru silikonowego.

AKKIT 303 MANSZETA USZCZELNIAJĄCA (2 szt.): samoprzylepna manszeta uszczelniająca z warstwą zewnętrzną z włókniny polipropylenowej, powlekana kauczukiem butylowym o wysokiej elastyczności, który zakryty jest warstwą dzielonego, zachodzącego na siebie papieru silikonowego.

Wałek uniwersalny do nakładania gruntu penetrującego Akkit 102 wzgl. izolacji w płynie AKKIT 301.

Zestaw do uszczelnień AKKIT 310 służy do wykonania bezspoinowej hydroizolacji wewnętrz pomieszczeń przeciwko odpływowi wody bez ciśnienia bezpośrednio pod okładziną ceramiczną na powierzchniach ścian i podłóg w prysznicach, kabinach natryskowych, łazienkach. Spełnia normę EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W3, zgodnie z DIN 18534 dla klas odporności na wodę W0-I, W1-I, W2-I (ściana) oraz zgodnie z zasadami badania w celu wydania ogólnego atestu budowlanego.

Sposób dostawy:

Pojemnik	Paleta
1 SET / KE	25 szt.

PRZECHOWYWANIE

w suchym miejscu na drewnianym ruszcie i w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu ok. 12 miesięcy.

OBRÓBKA

Obróbka:

grunt penetrujący Akkit 102 nanosić bez rozcieńczenia na podłożę za pomocą odpowiednich narzędzi. Unikać tworzenia się zacieków. Izolacja w płynie Akkit 301 nakładać bezpośrednio z opakowania za pomocą odpowiednich narzędzi w dwóch niezależnych od siebie cyklach roboczych. Pokryć należy całą powierzchnię podłożą warstwą o równomiernej grubości. Przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać, aż wyschnie warstwa spodnia. Aby uzyskać kolor kontrastowy, barwnik (żółty) należy zmieszać jednorodnie z masą za pomocą wolnoobrotowego mieszadła. Taśma uszczelniająca Akkit 302 musi być umieszczona w miejscach połączenia ściany i podłogi. W obszarze wylotów rur i odpływów wodnych zaleca się stosowanie manszet uszczelniających Akkit 303. Narzędzia po użyciu umyć wodą.

PODŁOŻE

Odpowiednie podłożo:

- Beton
- Wylewka cementowa
- Wylewka anhydrytowa
- Tynk gipsowy
- Tynk cementowo-wapienny
- Ściany murowane
- Płyty gipsowo-kartonowe, Płyty gipsowe
- Beton komórkowy

Nieodpowiedni do stosowania w przypadku wody pod ciśnieniem i na zewnątrz.

Podłożo musi być suche, zabezpieczone przed mrozem, mocne, wytrzymałe, stabilne oraz wolne od kurzu, brudu, oleju, tłuszczy, środków antyadhezyjnych i luźnych odłamków. Musi też spełniać wymagania obowiązujących krajowych i europejskich dyrektyw technicznych, norm oraz „Powszechnie uznanych zasad rzemiosła”.

Właściwe przygotowanie:

konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłożo poprzez gruntowanie. Sprawdzić podłożo pod kątem gotowości do układania.

ŚWIADECTWA BADAŃ

Sprawdzony według (norma, klasyfikacja ...)



EC 1 Plus

Produkty o niskiej szkodliwości honorowane są znakiem Emicode.

Znak Emicode EC 1 oznacza spełnienie najwyższych wymogów zdrowotnych i ekologicznych. Znak EC1 Plus jest klasą Premium i wyraźnie ustanawia jeszcze surowsze wartości graniczne.



EN 14891

Rozrabiane płynnie nieprzepuszczające wody produkty w połączeniu z ceramicznymi płytami i okładzinami podłogowymi – wymogi, procedura kontrolna, ocena i kontrola trwałej wytrzymałości, klasyfikacja i oznakowanie

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza informacja techniczna została sporządzona na bazie aktualnego stanu techniki. Dane w tej informacji technicznej nie zwalniają Kupującego/Użytkownika z jego obowiązku sprawdzenia materiałów na swoją odpowiedzialność pod kątem ich przydatności do planowanego celu zastosowania – również pod względem uwarunkowań w miejscu użytkowania. Fachowe użycie, zastosowanie i przetwarzanie materiałów należy wyłącznie do zakresu odpowiedzialności Kupującego/Użytkownika. Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejsza informacja techniczna traci swoją ważność.

TEKNİK BROŞÜR

Akkit[®] 300

Yalıtım seti

- Eksiksiz yalıtım seti
- Solvent içermez
- Çok düşük emisyonludur – EC1 Plus
- Kolay uygulama ile kullanıma hazır ürünler
- İç mekan için uyarlanmış sistem ürünler
- Özellikle banyo ve duş içindir



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Birbirine uyarlanmış aşağıdaki sistem ürünlerini içeren yalıtım seti:

AKKIT 102 DERİN ASTAR (1 l): Çok iyi nüfuz özellikli, düşük emisyonlu, çözelti maddesi içermeyen, renklendirilmiş, yüksek kaliteli yapay reçine dispersiyon.

AKKIT 301 SIVI YALITIM (4 kg): Çok düşük emisyonlu, çözelti maddesi içermeyen, hızlı kuruyan, su geçirmez, tek bileşenli, kullanıma hazır, sürekli elastik, ek yeri ve fugasız sıvı yalıtım. İkinci uygulama için karşılık renginin elde edilmesine yönelik pigment dahil edilmiştir.

AKKIT 302 YALITIM BANDI (5 m): Üzeri bölünmüş örtüşmeli silikon kağıt ile kaplı, yüksek elastikliğe sahip, üst yüzeyi bütünlük içeren polipropilen dokuma ile kaplı kendinden yapışkanlı yalıtım bandı.

AKKIT 303 YALITIM MANŞONU (2 adet): Üzeri bölünmüş örtüşmeli silikon kağıt ile kaplı, yüksek elastikliğe sahip, üst yüzeyi bütünlük içeren polipropilen dokuma ile kaplı kendinden yapışkanlı yalıtım manşonu.

Akkit 102 derin astarın veya Akkit 301 sıvı yalıtımının uygulanması için ÜNİVERSAL RULO.

AKKIT 310 yalıtım seti, iç alanda duşlar, duşakabinler ve banyolarda doğrudan seramik kaplamadan basınsız olarak akan suya karşı dersiz yalıtım uygulaması içindir. EN 14891 ve ÖNORM B 3407 W1-W3 ile uyumludur, su geçirmezlik sınıfı W0-I, W1-I ve W2-I (duvar) için DIN 18534'e ilaveten inşaatla ilgili genel test sertifikaları verilmesine yönelik test ilkelerine uygundur.

Teslimat şekli:

Ambalaj	Palet
Tekli SET / KE	25 adet

DEPOLAMA

Kuru bir şekilde ahşap izgara üzerinde, açılmamış orijinal ambalaj ile yakl. 18 ay.

UYGULAMA

Uygulama:

AKKIT 102 derin astarı uygun alet ile inceltmeden zemine uygulayıp su birikintisi oluşmasını önleyin. AKKIT 301 sıvı yalıtımı ambalajından çıkararak birbirinden bağımsız iki çalışma adımımda, hatalı yerler olmayacak şekilde eşit katman kalınlığında tam yüzeyli olarak uygulayın. Kaplama her bir çalışma adımı arasında kurumuş olmalıdır. Karşıtlık rengini elde etmek için pigment (sarı), yavaş çalışan bir karıştırıcı ile kütleye homojen bir şekilde karıştırılmalıdır. Akkit 302 yalıtım bandı, duvar ve zemin bağlantılarına yerleştirilmelidir. Boru ve su çıkış alanlarında Akkit 303 sızdırmazlık manşonlarının kullanılması tavsiye edilir.

Kullandığınız aleti işiniz bittikten sonra suyla temizleyin.

ZEMİN

Uygun zeminler:

- Beton
- Çimento Şapı
- Anhidrit Şap
- Alçı Sıva
- Kireçli Çimento Şapı
- Tuğla
- Alçı Karton Plaka, Alçı Pano
- Gözenekli Beton

Basınçlı su yükünü kaldırmak ve dış mekan için uygun değildir.

Zemin kuru, dönsüz, sıkı, yüke dayanıklı, sabit şekilli ve tozdan, kirden, yağdan, gresten, ayrıştırma maddelerinden ve gevşek parçalardan arınmış olmalı ve geçerli teknik ulusal ve Avrupa yönetmeliklerine, standartlarına ve ayrıca "Ticarette Evrensel Olarak Kabul Görmüş Kurallar"a uygun olmalıdır.

Uygun zemin ön işlemi:

Astar boyaya ilgili zeminin ön işleminden geçirilmesi gereklidir. Zemini döşeme olgunluğu açısından inceleyin.

TEST SERTİFİKALARI

(standart, sınıflandırma...) uyarınca test edilmiştir



EC 1 Plus

Düşük emisyonlu ürünler bir Emicode mührüne sahiptir.

Emicode mührü EC 1, en yüksek sağlık ve çevre standartlarını yerine getirir. EC1 Plus mührü birinci sınıfır ve bir defa daha önemli şekilde daha katı sınır değerler belirler.



EN 14891

Seramik karolar ve döşeme kaplamaları ile bağlantılı olarak sıvı işleme için su geçirmez ürünler – Gü. direnci, sınıflama ve tanımlama ile ilgili talepler, test yöntemleri, değerlendirme ve kontrol

GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu teknik bilgi en son teknoloji temelinde oluşturulmuştur. Bu teknik bilgilendirmedeki bilgiler, alıcı/kullanıcıyı, malzemeleri, amaçlanan amaca uygunlukları için kendi sorumlulukları dahilinde; yerindeki yapısal koşullar açısından test etme yükümlülüğünden kurtarmaz.

Malzemelerin profesyonel uygulaması, kullanımı ve işlenmesi tamamen alıcı/kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgilendirme yazısı, yeni sürümün yayınlanmasıyla geçerliliğini kaybeder.

FICHA TÉCNICA

AkKit[®] 300

Kit vedante

- kit vedante completo
- isento de solventes
- de emissão muito baixa – EC 1 Plus
- produtos prontos a usar com processamento fácil
- produtos de sistema apropriados para interiores
- especial para banheiras e cabines de duche



DESCRÍÇÃO DO PRODUTO

Kit vedante com os seguintes produtos de sistema compatíveis:

PRIMÁRIO PROFUNDO AKKIT 102 (1 l): produto de dispersão à base de resina sintética, baixo em emissões, isento de solventes, com corante, de alta qualidade, com excelente capacidade de penetração.

VEDANTE LÍQUIDO AKKIT 301 (4 kg): vedante líquido com emissões muito baixas, isento de solventes, de secagem rápida, impermeável, de um só componente, pronto para ser usado, com elasticidade permanente, sem costuras ou junções. Incluído pigmento para criar cor de contraste para a segunda aplicação.

FITA VEDANTE AKKIT 302 (5 m): fita vedante autocolante com lado superior de velo de polipropileno, revestido com caucho butílico altamente elástico, que é coberto com papel de silicone repartido e sobreposto.

MANGA VEDANTE AKKIT 303 (2 unids.): manga vedante autocolante com lado superior de velo de polipropileno, revestido com caucho butílico altamente elástico, que é coberto com papel de silicone repartido e sobreposto.

ROLO UNIVERSAL para aplicar o Primário Profundo Akkit 102 ou Vedante Líquido Akkit 301.

O Kit vedante Akkit 310 serve para realizar uma vedação sem juntas, em interiores, contra o escoamento de água não pressurizada diretamente debaixo do revestimento cerâmico em superfícies de paredes e pisos em duches, cabines de chuveiro, casas de banho. Em conformidade com a EN 14891, a norma austriaca ÖNORM B 3407 W1-W3 e conforme DIN 18534 para a classe de impacto de água W0-I, W1-I, W2-I (parede) e também segundo os princípios de teste para a emissão de um certificado de inspeção geral de edifícios.

Forma de fornecimento:

Recipiente	Paleta
1 SET / KE	25 unid.

ARMAZENAMENTO

Seco sobre estrado de madeira, em embalagem original não aberta, aprox. 12 meses.

PROCESSAMENTO

Processamento:

aplicar o Primário Profundo Akkit 102 em forma não diluída sobre a superfície e evitar a formação de poças. Aplicar o Vedante Líquido Akkit 301, retirando-o diretamente do recipiente em duas etapas de trabalho independentes uma da outra, sem falhas ou vazios, com uma camada de espessura homogénea sobre toda a superfície. Entre cada uma das etapas de trabalho é preciso que a camada seque devidamente. Para produzir a cor de contraste é preciso misturar o pigmento (amarelo) homogeneamente na massa usando com um mecanismo misturador de marcha lenta. Nas áreas de conexão de parede e do piso deve-se colocar a fita vedante Akkit 302. Na área de saídas de tubos e calhas de escoamento de água recomenda-se a colocação de mangas vedantes Akkit 303.

Após o uso da ferramenta, lavá-la com água.

ESTRUTURA DE SUPORTE

Suportes de base apropriados:

- betão
- argamassa de cimento
- argamassa de anidrido
- reboco de gesso
- reboco de cimento
- calcário alvenaria
- placa de gesso cartonado, placa de gesso para construção
- betão poroso

Não apropriado havendo contaminação de água pressurizada e no exterior.

A estrutura de suporte deve estar seca, livre de geada, firme, suscetível a carga, de forma estável e livre de poeira, sujidades, óleo, gordura, agentes desmoldantes e partes soltas, e corresponder às diretrizes e normas técnicas nacionais e europeias vigentes, bem como às "Regras gerais reconhecidas pelo setor".

Preparação adequada do suporte de base:

É necessária uma preparação adequada da superfície com aplicação de primário. Verificar se a estrutura de suporte está pronta para cobrir.

CERTIFICADOS DE TESTE

Testado conforme (Norma, classificação ...)



EC 1 Plus

Os produtos com baixas emissões são distinguidos com o selo Emicode.

O selo Emicode EC1 cumpre os mais elevados requisitos relativos à saúde e ao meio ambiente. O selo EC1 Plus corresponde à classe Premium e define valores-limite ainda mais rigorosos.



EN 14891

Produtos de cimento impermeáveis a processar em líquido em combinação com azulejos e revestimentos cerâmicos – Requisitos, métodos de ensaio, avaliação e verificação da estabilidade do desempenho, classificação e marcação

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As presentes informações técnicas foram elaboradas com base nos mais recentes desenvolvimento técnicos. Os dados destas informações técnicas não isentam o cliente / utilizador da sua obrigação de verificar, sob sua responsabilidade, a adequação dos materiais à finalidade de utilização prevista, também no que respeita as especificidades do local de montagem. A utilização e processamento comercial dos materiais é da exclusiva responsabilidade do cliente / utilizador. As presentes informações perdem a validade com a publicação de uma nova versão.

MŰSZAKI ADATLAP

Akkit[®] 300

Tömítőanyag-készlet

- teljes tömítőanyag-készlet
- oldószermentes
- nagyon emissziószegény – EC 1 Plus
- egyszerűen feldolgozható, használatra kész termékek
- beltéri használatra szolgáló termék
- speciálisan fürdőkádak és zuhanykabinok számára



TERMÉKLEÍRÁS

Tömítőanyag-készlet a következő, egymással összehangolt rendszertermékekkel:

AKKIT 102 MÉLYALAPOZÓ (1 l): Nagyon alacsony emissziós értékkel rendelkező, oldószermentes, színezett, kiváló minőségű, nagyon jó behatolási tulajdonsággal bíró műgyanta diszperzió.

AKKIT 301 FOLYÉKONY TÖMÍTŐANYAG (4 kg): Nagyon emissziószegény, oldószermentes, gyorsan száradó, vízzáró, egykomponensű, felhasználásra kész, tartósan elasztikus, hézag- és fugamentes kötő tömítőanyag. A második rétegben felhordandó kontrasztsín előállításához szükséges festékanyag a csomagban található.

AKKIT 302 TÖMÍTŐSZALAG (5 m): Polipropilén gyapjúból készült felsőrésszel ellátott, öntapadó, nagy rugalmasságú butilkauksukkal bevont tömítőszalag, amelyet szakaszolt, egymást fedő szilikonpapír fed.

AKKIT 303 TÖMÍTŐMANDZSETTA (2 db): Polipropilén gyapjúból készült felsőrésszel ellátott, öntapadó, nagy rugalmasságú butilkauksukkal bevont tömítőmandzsetta, amelyet szakaszolt, egymást fedő szilikonpapír fed.

UNIVERZÁLIS HENGER az AKKIT 102 mélyalapozó, ill. az AKKIT 301 folyékony tömítőanyag felhordásához.

Az AKKIT 310 tömítőanyag-készlet belterekben nyomásmentes lefolyású víz ellen használatos, hézagmentes, közvetlenül a keramikus burkolat alá való tömítés kivitelezésére szolgál zuhanyrózsák, zuhanykabinok, fürdőszobák fal- és padlófelületein. Megfelel a következő szabványoknak: EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W3 és a W0-I, W1-I, W2-I vízbehatolási osztályokra vonatkozó DIN 18534 (fal), valamint az általános építési felügyeleti hitelesítési bizonylat kiadására vonatkozó ellenőrzési alapelveknek.

Kiszerelés:

Köteg	Palette
1 készletes kiszerelés	25 db

TÁROLÁS

Száron, fa raklapon eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig tárolható

FELDOLGOZÁS

Feldolgozás:

Az AKKIT 102 mélyalapozót hígítás nélkül kell felhordani az alapfelületre, miközben kerülni kell a tócsaképződést. Az AKKIT 301 folyékony tömítőanyagot közvetlenül a tartályból kell felhordani két egymástól független munkamenetben, egyenletes rétegvastagságban, ügyelve rá, hogy ne maradjanak ki felületek. Az egyes munkamenetek között a felhordott rétegek megfelelő módon meg kell száradnia. A konfrasztszín előállításához a színezőanyagot (sárga) egy lassan forgó keverővel homogén módon kell belekeverni a masszába. A falak és padlózatok érintkezési területeinél Akkit 302 tömítőszalagot kell leragasztani. A csőkifolyók és vízlefolyók körül ajánlott az Akkit 303 tömítőmandzsetták beillesztése.

A szerszámokat használat után vízzel tisztítsa meg.

ALAPFELÜLET

Megfelelő alapfelületek:

- Beton
- cementes simítás
- anhidrit-esztrich
- gipszvakolat
- cementes mészhabarcs
- falazat
- gipszkarton lapok, gipszlap-zsalusimítás
- pórusbeton.

Nem alkalmas víznyomás alatti és kültéri használatra.

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, valamint por-, szennyeződés-, olaj-, zsír, leválasztószer- és laza részektől mentesnek kell lennie, és meg kell felelnie az érvényben lévő nemzeti és európai műszaki előírásoknak, irányelveknak, szabványoknak, valamint az „Általánosan elismert szakmai szabályoknak”.

Alapfelület megfelelő előkezelése:

Alapozással meg kell teremteni az alapfelület megfelelő előkezelését. Ellenőrizze az alapfelület burkolhatóságát.

VIZSGABIZONYÍTVÁNYOK

Ellenőrizve (szabvány, osztályozás...) az



EC 1 Plus szerint

Az alacsony károsanyag-kibocsátású termékek Emicode pecséttel vannak megjelölve. Az EC 1 jelöléssel ellátott termékek megfelelnek a legmagasabb egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak. Az EC1 Plus jelölés a prémium kategóriára utal, mely lényegesen szigorúbb határértékeket szab meg.



EN 14891

Folyékony feldolgozandó, vízzáró termékek kerámia csempékhez és burkolólapokhoz – Tartós teljesítmény követelmények, ellenőrzési eljárás, és értékelés, Osztályozás és jelölés

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A jelen műszaki információ a technika állása alapján készült. A műszaki információban szereplő adatok nem mentesítik a vevő/felhasználót a kötelezettsége alól, hogy a munkaanyagokat saját felelősségi körében ellenőrizze az alkalmazási célnak való megfelelőség vonatkozásában, beleértve a helyszíni adottságokat is. A munkaanyagok szakemberi általi alkalmazása, felhasználása és feldolgozása kizárolag a vevő/felhasználó felelősségi körébe tartozik. Egy új kiadás megjelenése esetén a jelen műszaki információ érvényét veszti.

TEHNIČKI LIST S PODACIMA

AkKit[®] 300

Set za brtvljenje

- kompletan set za brtvljenje
- bez otapala
- vrlo niska razina emisija – EC 1 Plus
- proizvodi spremni za uporabu s jednostavnom obradom
- sistemski proizvodi namijenjeni primjeni u zatvorenom
- posebno za kupaonicu i tuš kabine



OPIS PROIZVODA

Set za brtvljenje koji se sastoji od sljedećih kompatibilnih sustavskih proizvoda:

AKKIT 102 DUBINSKI TEMELJNI PREMAZ (1 l): vrlo niskih emisija, bez otapala, u boji, visokokvalitetna disperzija sintetičke smole uz izvrsnu sposobnost prodiranja.

AKKIT 301 TEKUĆINA ZA BRTVLJENJE (4 kg): jednokomponentna masa za hidroizolaciju, vrlo niskih emisija, bez otapala, brzo sušeća, vodonepropusna, spremna za upotrebu, trajno elastična, za brtvljenje bez šavova i spojeva. Sadrži pigment za dobivanje kontrastne boje za drugi premaz.

AKKIT 302 TRAKA ZA BRTVLJENJE (5 m): samoljepljiva traka za brtvljenje s vanjskom stranom od polipropilenske tkanine presvučena visoko elastičnom butilnom gumom koja je prekrivena slojem podijeljenog, preklapajućeg silikonskog papira.

AKKIT 303 MANŽETA ZA BRTVLJENJE (2 kom.): samoljepljiva manžeta za brtvljenje sa vanjskom stranom od polipropilenske tkanine presvučena visoko elastičnom butilnom gumom koja je prekrivena slojem podijeljenog, preklapajućeg silikonskog papira.

UNIVERZALNI VALJAK za nanošenje dubinskog temeljnog premaza AKKIT 102 odnosno AKKIT 301 tekućine za brtvljenje.

AKKIT 310 set za brtvljenje služi za brtvljenje u zatvorenim prostorima bez spojeva protiv protjecanja vode bez pritiska, direktno ispod keramičkih obloga na zidnim i podnim površinama u tuševima, tuš kabinama, kupaonicama. U skladu s normama EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6, u skladu s normom DIN 18534 za razred djelovanja vode W0-I, W1-I, W2-I (zid) te u skladu s načelima ispitivanja radi izdavanja općeg certifikata o ispitivanju građevinskog nadzora.

Oblik isporuke:

Posuda	Paleta
1 SET / KE	25 kom.

SKLADIŠTENJE

na suhom, na drvenim paletama, u originalnom pakovanju, približno 12 mjeseci

OBRADA

Obrada:

AKKIT 102 nerazrijeđeni dubinski temeljni premaz nanesite na podlogu i izbjegavajte nastanak lokvi. AKKIT 301 tekućinu za brtvljenje nanesite izravno iz spremnika u dva neovisna radna koraka, bez upražnjenog mjesta, ravnomjernom debljinom sloja po cijeloj površini. Premaz se mora osušiti između pojedinačnih radnih koraka. Da bi se stvorila kontrastna boja, pigment (žuti) mora se miješati homogeno u masu sa spororotirajućom miješalicom. Na spojevima zidova i poda potrebno je nanijeti traku za brtvljenje Akkit 302. Preporučuje se ugradnja manžete za brtvljenje Akkit 303 na području otvora za cijevi i odvoda vode.

Alat očistite vodom nakon uporabe.

PODLOGA

Prikladne podloge:

- beton
- cementni estrih
- anhidritni estrih
- gipsana žbuka
- vapneno-cementna žbuka
- cigleni zid
- gips-kartonska ploča, građevinska gipsana ploča
- porozni beton

Nije prikladno za opterećenje vodom pod tlakom i za primjenu na otvorenom.

Podloga mora biti suha, nesmrznuta, čvrsta, nosiva, stabilne forme, bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i nevezanih dijelova te mora udovoljavati važećim nacionalnim i europskim tehničkim smjernicama i normama kao i općim pravilima struke.

Prikladna priprema podloge:

potrebna je odgovarajuća priprema podloge impregniranjem. Provjerite spremnost polaganja podloge.

CERTIFIKATI TESTIRANJA

Testirano prema (norma, klasifikacija, itd.)



EC 1 Plus

Proizvodi s niskom emisijom označeni su oznakom Emicode

Oznaka Emicode EC 1 udovoljava najvišim zdravstvenim standardima i standardima zaštite okoliša. Oznaka EC1 Plus označava vrhunsku kvalitetu te dodatno jasno postavlja strože granične vrijednosti.



EN 14891

Vodonepropusni proizvodi za tekuću obradu u kombinaciji s keramičkim pločicama i popločanim podlogama – zahtjevi, postupci ispitivanja, vrednovanje i provjera postojanosti učinka, klasifikacija i oznake

SIGURNOSNE NAPOMENE

Tehničke informacije izrađene su na temelju stupnja tehničkog razvoja. Podaci u ovim Tehničkim informacijama kupca/korisnika ne oslobođaju obveze da na vlastitu odgovornost provjeri prikladnost materijala za predviđenu uporabu, uzimajući u obzir okolnosti na gradilištu. Stručna primjena, uporaba i obrada materijala isključivo je u području odgovornosti kupca/korisnika. Objavom novog izdanja ovaj list s tehničkim podacima gubi svoju valjanost.