

pronatur Echte Leimfarbe ist eine wasserverdünnbare, wischfeste, emissionsarme, lösungsmittel- und weichmacherfreie Innenfarbe.

- ▲ **sehr weiß, wischfest, abtönbar mit Volltonfarben, gut deckend**
- ▲ **stumpfmatt, reversibel, für Innenanstriche, besonders atmungsaktiv**

Produkteinstufung nach DIN EN 13 300:

Nassabrieb: Klasse 5
 Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt
 Maximale Korngröße: fein

Bindemittel:

Carboxymethylcellulose

Anwendungsbereich:

Für reversible, mit Wasser wieder entfernbare Anstriche auf Decken- und mechanisch nicht belastete Wandflächen. Auf Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründen (z.B. Gipskartonplatten), Gipsputz, Faserzementplatten sowie tragfähigen und haftfesten Putzen und Farbanstrichen. Auf Grund der Reversibilität besonders geeignet im Denkmalschutzbereich.

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit pronatur Grundierung verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen.

Verarbeitung:

1. pronatur Echte Leimfarbe vor Gebrauch gut aufrühren und als Voranstrich bis ca. 5% mit Wasser verdünnen, als Schlussanstrich unverdünnt verarbeiten. Abtönbar mit geeigneten Dispersions-, Vollton- und Abtönfarben.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Beim Airless-Spritzen möglichst eine Siebsack vor dem Ansaugstutzen anbringen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser, ggf. unter Zusatz eines Spülmittels, reinigen.

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Verbrauch:

feines Putzkorn ▶ ab 150 ml/m²
 auf mittlerem Putzkorn ▶ ab 170 ml/m²

Überstreichbar:

nach ca. 5 Stunden



Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Frei von foggingaktiven Substanzen.

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinone, Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 0341/44655-0.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20 /// M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
 (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
 VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

107300	64	x	5,0 l	PE-Eimer
107317	40	x	10,0 l	PE-Eimer