

Schwimmbeckenfarbe

Unterwasseranstrich auf Chlorkautschuk-Basis



Produktinformation

Anwendungsbereich

ALBRECHT Schwimmbeckenfarbe ist eine lösemittelhaltige Kunststoff-Beschichtung auf Chlorkautschuk-Basis für die wasserfeste Beschichtung von Schwimmbecken sowie Zier- und Fischteiche aus Beton.

Eigenschaften

- Lösemittelhaltig
- Wasserfest
- Beständig gegen ozonisiertes und gechlortes Wasser sowie handelsübliche Schwimmbeckenreiniger

Farbton

Seegrün, Ozeanblau, Capriblau, Weiß

Glanzgrad

Seidenglänzend

Dichte

Ca. 1,04 g/cm³

Bindemittelart

Chlorkautschuk-Basis

Inhaltsstoffe

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:
Chlorkautschuk, anorganische und organische Pigmente, Weichmacher, Aromaten, Ester, Additive.

Produkt-Code

M-PL03

Gebindegrößen

750 ml, 2,5 l, 10 l, 25 l (Ozeanblau, Capriblau)

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Neue Betonflächen mind. 5 Wochen abbinden lassen. Bei neuen Becken Wände im Erdbereich von außen mit handelsüblichen Isoliersystemen versehen.

Technisches Merkblatt

Schlussanstrich

Vor Gebrauch gut aufrühren. Grundanstrich mit ca. 10% mit ALBRECHT Spezialverdünner L27 verdünnt grundieren. 2. Anstrich unverdünnt auftragen. ALBRECHT Schwimmbeckenfarbe kann gestrichen oder gerollt werden.

Hinweis: Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Becken frühestens nach 10 regentfreien Tagen befüllen. Vor Pflanzen- oder Zierfischbesatz muss das erste Füllwasser nach 24 Stunden ausgetauscht werden.

Werkzeugempfehlung

Für die Pinselverarbeitung spezielle Naturborsten- bzw. Chinaborsten-Pinsel einsetzen. Auf größeren Flächen erfolgt die Verarbeitung mit einer kurzflorigen Lackrolle (lösemittelbeständig).

Verdünnung

ALBRECHT Schwimmbeckenfarbe max. mit 10% mit ALBRECHT Spezialverdünner L27 verdünnt verarbeiten.

Abtönen

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Verarbeitungstemperatur

Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Trockenzeit

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte
Oberflächentrocken nach ca. 30 Minuten
Überstreichbar nach ca. 12 Stunden
Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verbrauch

Ca. 90-100 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Reinigen der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit ALBRECHT Spezialverdünner L27 reinigen.

Hinweise

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Schleifstaub nicht einatmen. Geeigneten Atemschutz tragen, falls erforderlich. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Lagerung

Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080111.

Technisches Merkblatt

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestraße 24-26
D-55120 Mainz
Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0
Fax 0 61 31 / 62 09 - 40
www.lack-albrecht.de
info@lack-albrecht.de

Technische Information Stand 02/2014