



Knauf Multi-Finish

Gips-Spachtelmasse und Dünnputz

Produktbeschreibung

Knauf Multi-Finish ist eine kunststoffmodifizierte Gips-Spachtelmasse und ein Dünnputz auf Gipsbasis.

Lieferform

25-kg-Sack

Material-Nr. 00002868

Lagerung

Säcke trocken und auf Holzrost lagern. Beschädigte und angebrochene Säcke luftdicht verschließen und zuerst verarbeiten.

Lagerfähig ca. 6 Monate.

Anwendungsbereich

Einzusetzen im Innenbereich, zum rationellen Verspachteln von unebenen und rauen Flächen, Schließen von Beton-Fertigteulfugen, Löchern und Schlitzern. Knauf Multi-Finish eignet sich hervorragend zum Herstellen von Oberflächen der Qualitätsstufe Q4-geglättet.

Knauf Multi-Finish eignet sich ebenso zur Erstellung hochwertiger, evtl. eingefärbter, dekorativer Oberflächengestaltungen im Innenbereich.

Eigenschaften

- Dünnlagenputz-Gips-Trockenmörtel für Innenanwendungen
- C6/20/2 nach DIN EN 13279
- Oberfläche glatt
- Pulverförmig, anmachfertig
- Universell einsetzbar
- Sehr geschmeidig
- Kunststoffmodifiziert
- Knollenfrei anmischbar
- Sehr ergiebig
- Auf Null ausziehbar
- Schnell trocknend
- Verarbeitung manuell
- Bearbeitungszeit ca. 1 Stunde

Ausführung

Vorarbeiten

Der Untergrund muss tragfähig, fest, frostfrei und sauber, Betonflächen ausreichend trocken und frei von Schalungstrennmitteln sein.

Der Putzgrund ist nach VOB Teil C, DIN 18350 bzw. nach VOB Teil B DIN 1961 zu prüfen.

Je nach Beschaffenheit des Betonuntergrundes wird eine Vorbehandlung mit Knauf Betokontakt empfohlen. Gipsplatten mit Knauf Putzgrund, (Alt)-Putze mit Knauf Grundol Tiefengrund E.L.F. grundieren.

Anmischen

Knauf Multi-Finish in sauberes Wasser bis knapp unter die Wasserlinie einstreuen (25 kg-Sack in ca. 18 l) und von Hand mit einem langsam laufenden Rührquirl zu einer knollenfreien Masse mit sahnig schlanker Konsistenz verrühren. Keine weiteren Zusätze zugeben.

Verarbeitungszeit

Knauf Multi-Finish innerhalb von ca. 30 Min. verarbeiten.

Verspachteln von Betonfertigteil-Fugen

Fertigteillagen zuerst füllen und bei Bedarf in einem zweiten Arbeitsgang überspachteln und an die angrenzenden Flächen angleichen.

Soll die Fläche anschließend mit einer Farbschichtung versehen werden, wird die Verwendung des Knauf Fugendeckstreifen Kurt empfohlen.

Dünn-/Spachtelputz vollflächig

Bei vollflächigem Auftrag Knauf Multi-Finish mit Schweizer Traufel aufziehen und mit Glättkelle, Traufel oder Flächenspachtel abrichten und nach ca. 50 Min. glätten.

Beim vollflächigen Überziehen von Betonflächen, Gipsplatten und Putzen wird Multi-Finish als Dünnputz einlagig, in einer Schichtdicke von mind. 2 mm, aufgetragen. Ist ein mehrlagiger Auftrag erforderlich, ist darauf zu achten, dass die vorhergehende Lage ausgehärtet und ausgetrocknet ist.

Verarbeitungstemperatur/-klima

Knauf Multi-Finish nicht unter +5 °C Raum- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Wird nach dem Verputzen Heiasphalt verlegt, so muss, um Wärmespannungen zu vermeiden, für eine ausreichende Querlüftung gesorgt werden.

Besonders beachten

Knauf Multi-Finish darf nicht mit anderen Materialien vermischt werden, weil sich dadurch seine Eigenschaften u. U. stark ändern können.

Ansteifendes Material nicht mehr verarbeiten, nicht durch Wasserzugabe oder Durchrühren verflüssigen um es damit - nur scheinbar - verarbeitungsfähig zu machen.

Gefäe und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser säubern. Zurückbleibende Spachtelreste können den Verarbeitungszeitraum der nachfolgenden Mischung stark verkürzen.

Maschinen / Ausstattung / Werkzeug

Schweizer Traufel, Glättkelle, Traufel und Flächenspachtel.

Technische Daten

DIN V 18550

Schüttgewicht: ca. 1000 kg/m³

Kugeldruckhärte: > 6 N/mm²

Biegezugfestigkeit: > 1 N/mm²

Raumgewicht: ca. 920 kg/m³

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ : 8

Wärmeleitfähigkeit : 0,35 W/(m·K)

Materialbedarf / Verbrauch

Auftragsdicke mm	Verbrauch kg/m ²	Ergiebigkeit m ² /Sack
1,0	1,0	25
2,0	2,0	12,5

P511 Knauf Multi-Finish

Gips-Spachtelmasse und Dünnputz



Ausschreibungstexte

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	<p>Spachtelung von Gipsplattendecken Q4 mit Knauf Multi-Finish</p> <p>Verspachtelung von Gipsplattendecken/ Gipsplattenwänden (einseitig) * , bei erhöhten Anforderungen, nach Qualitätsstufe Q4 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. - Industriegruppe Gipsplatten, Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7, Höhe der Deckenunterseite in m/ Wandhöhe in m *.</p> <p>Untergrund: Gipsplatten, zur Aufnahme von: Lasuren/ Anstrichen/ glatten/ strukturierten * Deckenbekleidungen mit Glanz/ Beschichtungen bis zu mittlerem Glanz/ Stuccolustro/ andere hochwertige Glätt-Techniken *.</p> <p>Ausführung mit Spezialgrundierung, weiß pigmentiert, auf organischer Basis und Spachtelputz, vollflächig, Schichtdicke 2 mm, Oberfläche glatt.</p> <p>Produkte: Knauf Putzgrund Knauf Multi-Finish</p> m ² € €
.....	<p>Zulage Innenwandputz, Q4-geglättet - Knauf Multi-Finish</p> <p>Gips-Spachtelmasse, Bezeichnung C6 / 20 / 2 nach DIN EN 13279-1, auf vorhandenen Gipsputz (Q 3 - geglättet) aufziehen und streifenfrei glätten. Höhe der Deckenunterseite in m/ Wandhöhe in m * , Oberfläche: Q 4-geglättet.</p> <p>Produkt: Knauf Multi-Finish</p> m ² € €
* Nichtzutreffendes streichen				Summe €

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:

▶ **Tel.: 09001 31-2000 ***
▶ **Fax: 01805 31-4000 ****

▶ www.knauf.de

Knauf Putz- und Fassaden-Systeme Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Anrufer, die in der Knauf Adressdatenbank hinterlegt sind, zahlen 0,39 €/Min. Für Knauf Partnerhändler werden 0,06 €/Min. berechnet. Private Bauherren oder Nicht-Kunden zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Alle Mobilfunkanrufe können abweichen, abhängig von Netzbetreiber und Tarif.
** 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel.: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277.
Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

