

HORNBAACH Vliestapeten Kleister

Ohne Konservierungsmittel

Anwendungsbereich: HORNBAACH Vliestapeten Kleister eignet sich für die Verklebung von glatten und geprägten Vliestapeten. Handwerker-Qualität. Spritzarmer Auftrag auf die Wand.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Klebkraftverstärker, Polyanionische Stärke, Additive
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	nach 30 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 – 300 ml/m ²

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und Leimfarben mit Tapetenablöser entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit Tiefengrund grundieren. Farbliche unterschiedliche Untergründe mit Tapeziergrund weiß vorstreichen.

Verarbeitung: Packungsinhalt unter kräftigem Rühren zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 15 Minuten den Kleister nochmals kräftig durchrühren.

Für Vliestapeten empfiehlt sich die moderne Wandklebetechnik: Den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle oder Bürste in der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn direkt in das Kleisterbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken. Der Vliestapetenkleister kann auch mit einer Bürste auf die Rückseite der Tapete aufgetragen werden.

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Kleisterrückstände sofort mit einem feuchten entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis 200 g Packung:

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro Packung	Packung reicht für
Auftrag auf die Wand	1 : 15	3 l	15 - 20 m ² 3 - 4 Euro-Rollen
Auftrag auf die Tapete	1 : 20	4 l	20 - 25 m ² 4 - 5 Euro-Rollen

Ansatzverhältnis 500 g Packung:

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro Packung	Packung reicht für
Auftrag auf die Wand	1 : 15	7,5 l	40 - 50 m ² 8 - 10 Euro-Rollen
Auftrag auf die Tapete	1 : 20	10 l	50 - 60 m ² 10 - 12 Euro-Rollen

Lagerung: Trocken lagern. Da wir auf Konservierungsmittel verzichten, empfehlen wir, den angerührten Kleister bald zu verarbeiten.

Gebindegrößen: Faltschachtel à 200 g
Faltschachtel à 500 g