

Parkettsortiment mit Laubholz-Decklagen	
Sortiment	Skandor

Produktdaten					
	Schiffsboden	Schiffsboden	Schiffsboden	Landhausdielen	Landhausdielen
Format in mm (L * B * D)	1182 x 200 x 11	2390 x 200 x 11	2390 x 200 x 13	2190 x 162 x 12	1082 x 162 x 12
Nutzschicht	2,5 mm	2,5 mm	ca. 3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Verpackung	8 Paneele	8 Paneele	7 Paneele	6 Paneele	6 Paneele
Paket	1,896 m ² , 12,66 kg	3,824 m ² , 21 kg	3,346 m ² , 22 kg	2,129 m ² , 20,55 kg	1,052 m ² , 10,28 kg
Garantie	15 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung	15 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung	30 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung	15 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung	15 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung
Verriegelung	Clicksystem				
Hinweise	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung				

Produktaufbau					
Nutzschicht	Laubholz	Laubholz	Laubholz	Laubholz	Laubholz
Mittellage	Nadelholzstäbchen *	Nadelholzstäbchen *	Nadelholzstäbchen *	HDF	HDF
Gegenzug	Nadelholz furnier	Nadelholz furnier	Nadelholz furnier	Kraftpapier	Kraftpapier

* Kopfseitig mit HDF für Aufnahme der Profilierung

Produkteigenschaften						
	Prüfnorm					
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,078 m ² K/W	0,078 m ² K/W	0,091 m ² K/W	0,096 m ² K/W	0,096 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	0,11 W/(m*K)	0,11 W/(m*K)	0,11 W/(m*K)	0,13 W/(m*K)	0,13 W/(m*K)
PCP-Gehalt	CEN/TR 14823	≤ 5*10 ⁻⁶ⁿ				
Formaldehyd	EN 717 - 1	E1				
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1				
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen				
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt				
Verlegeart	EN 13489	schwimmend, vollflächig verklebt				
Fussbodenheizung		Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten				
Renovierung		Mindestens 2 x abschleifbar bei normalem Verschleiß				
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich				

Toleranzen nach EN 13489	
Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstauslieferung	5-9%

Oberflächeneigenschaften						
	Prüfnorm	Lack	Lack gebürstet	Naturöl	oxidativ Naturöl	Naturöl gehobelt
Rutschhemmung_Pendelwert	EN 15676	USRV 57	USRV 68	USRV 72	USRV 109	USRV 64
Rutschhemmende Eigenschaften	DIN 51130	R9	R10	R10	R11	USRV 64
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1B	1B	1C	1C	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	≥ 20 N	≥ 20 N	n.n	n.n	n.n

Produktkennzeichnungen			
			