

501 Reparatur-und Flächenspachtel

- außen -



zum Füllen von Unebenheiten und flächigem Spachteln

Werkstoff

Anwendung	MODULAN Reparatur-und Flächenspachtel -außen- eignet sich zum Füllen von Rissen, Löchern und Fugen, zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum flächigen Spachteln auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Beton und Mauerwerk im Außenbereich. Auch zum Verlegen und Kleben von Bodenplatten, Klinkern und Ziegeln gut geeignet. Modulan Reparatur- und Flächenspachtel - außen - kann in einem Arbeitsgang bis zu einer Schichtstärke von 2 cm aufgetragen werden und erhärtet gleichmäßig ohne Einsinken oder Rissbildung.
Eigenschaften	MODULAN Reparatur-und Flächenspachtel -außen- ist eine hydraulisch abbindende Zementspachtelmasse. Frostbeständig, wasserfest, sehr gute Anfangshaftung. Leicht zu verarbeiten, trocknet in allen Schichten schnell und durchgehend, schwind- und rissfrei auf.
Lieferform	Pulverspachtel
Farbton	Weiß
Inhaltsstoffe	Zement, Calciumcarbonat, Quarzsand, Dispersionspulver, Zellulose sowie abbindezeitregulierende Stoffe.
Produkt-Code	CP 1
Lagerung	Trocken, kühl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und zeitnah aufbrauchen.
Verpackungsgrößen	1,5 kg und 5 kg.

Verarbeitung

Untergrund	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3. Staub, loses Material, Fett, Wachs und nicht haftende Anstriche gründliche vom Untergrund entfernen. Glatte Flächen aufrauen, stark saugende Untergründe wie Putz, Beton, Gasbeton usw. vornässen. Feine Risse keilförmig erweitern, damit genügend Material hineinkommt. <u>Nicht geeignet</u> für Kunststoffe, Metall, sowie dauerhaft feuchten Untergrund.
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verarbeitung	<p>Je nach gewünschter Konsistenz ca. 1 kg Pulver in ca. 400 ml sauberes Wasser langsam einstreuen. Bei kleineren Mengen soviel Pulver ins Wasser streuen, bis trockene Inseln entstehen. Nach ca. 2 Minuten Einsumpfszeit mit Hand oder Motorquirl zu einer klumpenfreien Masse anrühren. Auftragen mit rostfreiem Werkzeug, wie Spachtel oder Kelle. Bei großen Vertiefungen sind ggf. mehrere Spachtelgänge erforderlich. Modulan Reparatur- und Flächenspachtel außen kann auch mit dem Modulan Roller gleichmäßig durch Rollen im Kreuzgang aufgetragen werden. Nach dem Spachtelauftrag die Fläche mit dem Modulan Glätter nachglätten. Ggf. vor nachfolgender Beschichtung die gespachtelten Flächen flautieren und mit HORN BACH Tiefgrund LF grundieren.</p> <p>Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten. Während der Verarbeitung und Trocknung vor Regen, starkem Wind und starker Sonnenstrahlung schützen.</p>
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Verbrauch	Ca. 1,3 kg je m ² /mm Schichtstärke.
Trockenzeit	Ca. 12 Stunden pro 1 mm Auftragsstärke bei + 20°C und 65% relative Luftfeuchte.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	<p>Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe /Schutzkleidung/Augenschutz /Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen, Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.</p>
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV Abfallschlüssel Nr. 17 01 01 entsorgt werden.

Stand 10/2015

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488