

106 Blitz-Zement

- innen und außen -



Für schnelle Verankerungen von stark beanspruchten Halterungen

Werkstoff

Anwendung	Für die schnelle und sichere Verankerung von Eisentoren, Balkon- und Treppengeländern, Regalen, Waschbecken, zum Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk und Betonrohren etc. Geeignet sind alle sauberen und tragfähigen, feste und griffige mineralische Untergründe.
Eigenschaften	MODULAN Blitzzement ist ein hydraulisch schnell härtender Montagemörtel auf Zementbasis, chloridfrei, witterungsbeständig. Lässt sich hervorragend verarbeiten und ist, je nach Temperatur, schon nach wenigen Minuten belastbar. MODULAN Blitzzement erreicht nach kurzer Zeit eine sehr hohe Festigkeit.
Lieferform	Pulverspachtel
Farbton	Grau.
Inhaltsstoffe	Portlandzement, mineralische und organische Zuschlagstoffe.
Produkt-Code	ZP1
Lagerung	Trocken, kühl aber frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen und zeitnah aufbrauchen.
Verpackungsgrößen	1 kg und 5 kg.

Verarbeitung

Untergrund	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Staub, lose Materialien, Tapeten, Fett, Wachs und nicht haftende Anstriche gründlich vom Untergrund entfernen. Glatte Flächen aufrauen, stark saugende Untergründe wie Putz, Beton, Porenbeton usw. vornässen. Keine Haftung auf Glas, Metall und glattem Kunststoff.
Verarbeitung	Ca. 300 ml Wasser mit 1 kg MODULAN Blitzzement zu einem plastischen Mörtel anmischen und sofort verarbeiten. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 4 Min (20°C). Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verzögern den Erhärtungsverlauf.

	Hinweis: Angesteiften Mörtel weder mit Wasser noch mit frischem Material verarbeitungsfähig machen, nicht mit Gips oder Kalkzusätzen vermischen.
Reinigung der Werkzeuge	Nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verbrauch	Abhängig von der Art des Auftrages und der Schichtstärke.
Trockenzeit	Trocknet in allen Schichtstärken durchgehend aus; Dauer je nach Schichtstärke bis zu einigen Tagen.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +8°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Reizend. Enthält: Portland Zement. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Kennzeichnung im Sicherheitsdatenblatt beachten!
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Örtliche behördliche Vorschriften beachten. AVV-Abfallschlüssel Nr. 170904.

Stand 05.2015

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:



Meffert AG Farbwerte · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488