

## 351 Reparatur- und Flächenspachtelmasse innen - medium



### Werkstoff

<b>Anwendung</b>	Modulan Reparatur- und Flächenspachtelmasse innen –medium- ist geeignet zum Ausgleichen von feinen Unebenheiten auf Beton, Mauerwerk und Gips-Grundputzen sowie zum Glätten fein strukturierter Oberflächen wie z.B. Glasdekorgewebe und Dekorputze (Körnung max. 2,5 mm). Schneller und einfacher Auftrag mit der Rolle. Empfohlene Auftragsstärke 0,5 – 4 mm.
<b>Eigenschaften</b>	Modulan Reparatur- und Flächenspachtelmasse innen –medium- ist sehr leicht und rationell zu verarbeiten und weist ein sehr gutes Haftvermögen zum Untergrund auf.
<b>Lieferform</b>	Verarbeitungsfertiger Dispersionsspachtel
<b>Farbton</b>	Hellgrau
<b>Inhaltsstoffe</b>	Vinylacetat-Dispersion, Calciumcarbonat, mineralische Füllstoffe, Talcum, Wasser, Additive. Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält 2-METHYL-2H-ISOTHIOZOLINONE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR. 247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON [EG NR. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Produkt-Code</b>	M-DF 01
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und zeitnah aufbrauchen.
<b>Verpackungsgrößen</b>	2,5 l, 5 l, 10 l

### Verarbeitung

<b>Untergrund</b>	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Staub, loses Material, Tapeten, Fett, Wachs und nicht haftende Anstriche gründlich vom Untergrund entfernen. Stark saugende Untergründe wie Putz, Beton, usw. mit Hornbach Tiefgrund LF grundieren. Keine Haftung auf Glas, Metall und glattem Kunststoff.
-------------------	---

<b>Verarbeitung</b>	Modulan Reparatur- und Flächenspachtelmasse innen –medium- mit dem Modulan Roller auftragen. Genügend Material durch Eintauchen in das Gebinde aufnehmen. Den Spachtel in empfohlener Schichtstärke gleichmäßig durch Rollen im Kreuzgang auftragen. Der Spachtel kann auch mit einer Kelle aufgetragen werden. Nach dem Spachtelauftrag die Fläche mit dem Modulan Glätter nachglätten. Nach ausreichender Trocknung kann die gespachtelte Fläche geschliffen (Körnung 150 bis 220) und weiter beschichtet oder tapeziert werden.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 1 l / m <sup>2</sup> / mm Auftragsstärke.
<b>Trockenzeit</b>	Ca. 12 Stunden pro mm Auftragsstärke bei + 20°C und 65% relative Luftfeuchte.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

## Hinweise

<b>Sicherheitsratschläge</b>	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
<b>Entsorgung</b>	Gem. den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Stand 11/2015

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG  
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488